

BEHANDELING VAN HARD GEWORDEN LEDER



Daar wij regelmatig oud leder voor klanten en musea behandelen, worden we ook regelmatig met het probleem van uitgehard leder geconfronteerd. Helaas is er geen „algemeen redmiddel“ om dit probleem mee aan te pakken. Wij gaan in het algemeen op de volgende wijze te werk:

Eerst reinigen we het leder met *Reiniger mild* voor gedekt leer. Het leder zo weinig mogelijk vochtig maken! Antiek leder kan door vocht beschadigen!

Nadat we het leder hebben laten drogen, doordrenken we het leder zo goed als mogelijk met *Oud leder Softener olie*. Bij leder met een zeer glad oppervlak behandelen we de oppervlakte eerst met een *Leder Schuurvel*. Daarmee bereiken we een betere opname van de *Softener*. Softener is een zuiver synthetische olie welke niet vergaat. Omdat regelmatig voor musea gewerkt wordt, gebruiken we uitsluitend producten, welke zichzelf niet na enige tijd afbreken. Daarom bevat dit product buiten een penetrator geen andere bindmiddelen (vóór – en tijdens gebruik goed schudden!).

Met doordrenken bedoelen we het inwrijven met een verzadigde doek of spons. Bij antiek leder of voor de rugzijde van leder kan bv. m.b.v. een bloemenspuit de olie opgebracht worden. Probeer u altijd beide kanten van het leder te doordrenken.

Het leder laten we dan tenminste 24 uur zo in deze toestand en bevochtigen het tussendoor steeds opnieuw. Daarna proberen we het leder in doordrenkte staat wat te masseren. Dit herhalen we zolang tot het leder soepeler wordt. Let op: zeer oud- of door de zon verhard leder (gekrompen leder) wordt slechts in beperkte mate weer soepel en kan gaan breken! Het product is geen tovermiddel. Het leder wordt nooit meer precies zoals het oorspronkelijk was. Maar in het algemeen bereikt men zeker verbetering.

Wanneer we geen verbetering door de behandeling meer bereiken, of over het resultaat tevreden zijn, wrijven we de overgebleven Softener eraf en laten het leder enige dagen met rust. Voor een verdere behandeling met *Fresh*, *kleurlak* of *Leder-plamuur Gel* moet het oppervlak grondig ontvet worden. Hiervoor *Leder Reinigingsbenzine* gebruiken.

Als natinten van de kleur nodig is, dan behandelen we het leder met *Leder Fresh* en repareren kleinere beschadigingen met *Leder-plamuur Gel*.

Tenslotte bevelen we ter verzorging *Leder Protector* en nabehandeling *Elephant Ledervet* aan. Leder Protector stopt met zijn Antioxidanten het afbraakproces van het leder en Elephant Ledervet conserveert als beste het oppervlak van oud en waardevol leder. Bovendien krijgt het leder weer een zachte glans.



Afhankelijk van de vervuilingsgraad eerst met Reiniger Mild of Sterk reinigen, met behulp van de Reinigingsborstel



Leder met een glad oppervlak vóór gebruik van Old Leather Softener voorzichtig schuren.



Met Old Leather Softener wordt hard geworden leder weer soepel en tegen



Voordat met Leerplamuur Gel of met Fresh behandeld wordt, eerst het

breuk beschermd.



Diepe breuken en scheuren met Leerplamuur Gel opvullen en stabiliseren .

oppervak met Leder Reingingsbenzine ontvetten.



Met LederFresh wordt de kleur hersteld. Keuze uit 46 standaardkleuren of volgens een monster gemaakt.



Sterk versleten leder moet met een spuitpistool gespoten worden. Lees hiervoor eerst de instructie "Leder spuiten voor professionals".



Elephant Leather Presever beschermt en impregneert leder dat met vocht in aanraking komt.

colourlock.nl - BCX CARing Supplies
Kamperzandweg 9, 8307 RG ENS, Nederland
Tel. (+31) 321 318 490 • e-mail info@colourlock.nl • Web www.colourlock.nl

Document aangemaakt op: 28.06.2025